

Micromortero grueso para el revestimiento y renovación de piscinas y muros

PAVICEM GRUESO PISCINAS
2 mm de espesor

DESCRIPCIÓN /
Cemento especial, cargas minerales, aditivos, resinas y pigmentos.

OBSERVACIONES /

- No incorporar agua ni ningún otro aditivo al mortero.
- En superficies absorbentes o porosas humedecer antes de aplicar el producto.
- Tratar las zonas singulares (fisuras...) con malla de fibra de vidrio.
- No aplicar directamente sobre cerramiento de ladrillo, bloque de hormigón...

  *El tiempo de secado variará en función de la temperatura y humedad existente.

APLICACIONES /
- Micromortero grueso para el revestimiento y renovación de piscinas y muros
- En exteriores e interiores
- Mínimo espesor (1-2 mm)

SOPORTES/
Sobre hormigón, muros de hormigón, enfoscado de **Revistamp Sec,** gresite, azulejo...

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Vida de la mezcla: 3 horas
- Tiempo abierto: 30-60 min
- Espesor máximo: 0.1- 2 mm
- Espesor máximo por capa: 0.5- 1 mm
- Secado al tacto: de 4- 6 horas
- Puesta en servicio: ≥ 28 días

*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN/

- Respetar siempre el mismo porcentaje de **Acrylcem** durante la mezcla.
- No añadir agua al producto.
- Respetar las juntas de dilatación y retracción.
- Temperaturas de aplicación 5ºC a 35ºC
- No aplicar con riesgo de heladas, con insolación directa, fuerte viento o con lluvia.

PRESTACIONES /

- Densidad en masa: 1.1 g/cm^3
- Adherencia : 0.98 N/mm^2
- Desgaste por abrasión:14.5 mm
- Absorción de agua por capilaridad : 0.003 g/cm^2
  UNE- EN 13748-2

*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.





PRODUCTO

PAVICEM GRUESO PISCINAS

2 mm de espesor


Micromortero grueso para el revestimiento y renovación de piscinas y muros

- Revestimiento continuo
- Sin juntas
- Deformable y flexible
- Impermeable y transpirable
- Altas prestaciones
- En interiores y exteriores

CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- La base del enfoscado previo para recibir el **Pavicem Grueso**, deberá tener una buena planeidad, ser resistente y absorbente.
- Antes de aplicar el micromortero **Pavicem Grueso**, se recomienda que la base del mortero, hormigón o autonivelante, este completamente fraguado (≥ 28 días).
- Aplicar una primera capa de **Pavicem Grueso** para regularizar la superficie.
- Sobre paramentos de hormigón, estos deberán ser planos y estar limpios, sin restos de lechadas, desencofrantes...


MODO DE EMPLEO /



La relación de mezcla será de 2 a 1. (2 partes de **Pavicem Grueso** por 1 parte de **Acrylcem** aproximadamente). Mezclar con batidor a bajas revoluciones, hasta conseguir una masa homogénea, trabajable y sin grumos.



1) Aplicar una primera capa de regularización con Pavicem Grueso a razón de 0.5 – 1 mm de espesor.



Una vez la superficie este regularizada, aplicar 1 – 2 capas de **Pavicem**, hasta a conseguir el efecto deseado.

Una vez la superficie esté seca (≥ 28 dias) aplicar 1 – 2 pasadas de resina de curado poliuretano **Orfapol- Incoloro** (especial piscinas).

PRESENTACIÓN/
Bidón de plástico de 25 kg
Palets de 405 kg (27 bidones)



COLORES /
Blanco y gris
(Otros a la carta)

RENDIMIENTO /
400 – 800 g/m^2
*Estos consumos pueden variar según el soporte y número de pasadas.

CONSERVACIÓN /
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.